



**MEMBRANSTOFFE DATEN BLATT  
DATA SHEET OF COATED FABRIC**

**BEZEICHNUNG / DESIGNATION : 745N-Ag600-2.00mm**

153, Rue du Général de GAULLE 68 440 HABSHEIM  
Tél : 03/89/44/38/68 Fax : 03/89/65/05/95

**N° 8149**

<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS</b>	<b>Unités unit</b>	<b>Normes standard</b>	<b>Valeurs values</b>
Dicke / Thickness	mm	ISO 2286-3	2.00 ± 0.20
Flächegewicht / Surface density	g / m <sup>2</sup>	ISO 2286-2	2220
Berstfestigkeit / Bursting pressure	N / mm	ISO13938-1	60
Medium Beständigkeit / Resistance to fluids		ISO 1817	
Quellung / Immersion <b>PENTANE</b>	72h / 25°C	ΔM/W%-ΔEp/Thick. %	+3.1 / + 6.2
Rücktrocknung / Drying	96/40°C	«	-4 / -2
Quellung / Immersion <b>FAM B</b>	72h / 25°C	ΔM/W%-ΔEp/Thick. %	+48 / +55
Rücktrocknung / Drying	3h / 100°C	«	-8 / -5
Quellung : Immersion <b>GASOIL</b>	72h / 80°C	ΔM/W%-ΔEp/Thick. %	+7 / +9
Quellung : Immersion <b>IRM 903</b>	72h / 100°C	ΔM/W%-ΔEp/Thick. %	+7.5/ +6
Glasübergangstemperatur / DSC	°C	ISO 11357-1	-23
Querdichtheit / Antiweaking	Ja/Yes - Nein,/No	MOL 8	Nein/No

<b>ELASTOMER Technische DATEN / COMPOUND CHARACTERISTICS</b>	<b>Unités unit</b>	<b>Normes standard</b>	<b>Valeurs values</b>
Elastomer / Elastomer	Type	/	NBR/PVC
Farbe / Color	/	/	Rot/Red

<b>GEWEBE Technische DATEN / FABRIC CHARACTERISTICS</b>	<b>Unités unit</b>	<b>Normes standard</b>	<b>Valeurs values</b>
Material / Fibre	Type	/	Polyamide 6.6
Fahdenzahl (Kette/Schuss) X Count (Warp/Weft)	Nombre-Number/cm	NF EN 1049-2	10.5 X 10.5
Dicke / Thickness	mm	ISO 5084	≈ 0.35

Erstell Datum /  
Date of creation : 23/07//2003

Änderung Datum /  
Updating : 17/05/2013

IAusgabe-Nr /  
Index : 2

Erstellt vom Labor /  
Edited by the Laboratory :  
A.DUMONT  
Akzeptiert von Leiter Entw. Material /  
Checked by the R&DM Manager :  
J.L BARRAU

**Die Werte sind Mittelwerte aus mehreren Einzelmessungen. Alle technischen Angaben auf den Hinweisblättern beruhen auf Versuchs und Anwendungserfahrungen. Eine Gewähr lässt sich hiervon ableiten.**

The values written above are averaged values from results of several samples.  
All these values are given for information. No garanty can follow from this document.

. EIGENTUM DER FIRMA EFFBE FRANCE. ES DURFEN WEDER DUPLIKATE GEMACHT NOCH AN DRITTE WEITERVERMITTEL WERDEN  
OHNE UNSERE AUSDRUCKLICHE ZUSTIMMUNG.

**THIS IS THE PROPERTY OF EFFBE FRANCE.**

**THE REPRODUCTION AND THE TRANSMISSION TO AN OUTSIDER ARE FORBIDDEN.**